

## SIGNOLIT® SIV Inkjet Vinyl selbstklebend

<b>Beschreibung</b>	<i>Material</i>	- weiße matte PVC-Selbstklebefolie mit rückseitiger Papierabdeckung
	<i>Beschichtung</i>	- mikroporöse Inkjet-Beschichtung
	<i>Eigenschaften</i>	- universell einsetzbar
	<i>Anwendung</i>	- im Innenbereich - Außenbereich kurzfristig (mit Oberflächenschutz)
	<i>Haltbarkeit</i>	
	<i>Drucksysteme</i> <i>Tinten</i>	- Bubblejet und Piezo - wasserbasierende Farbstoff- und Pigmenttinten
<b>Verwendungsbeispiele</b>	<i>im Innen- und Außenbereich</i>	- Etiketten, Beschilderungen, kurzfristige Werbeaktionen, Verklebbar auf glatte Untergründe.
<b>Druckereinstellungen</b>		- Normalpapier, beschichtetes Papier, Fotopapier matt, - Standardqualität.
<b>Laminieren</b>	Zur Verbesserung der Lichtbeständigkeit der Tinten muß die Oberfläche mit selbstklebenden Laminierfolien geschützt werden. Oberflächenschutz ist zudem erforderlich, wenn die Druckoberfläche Abrieb oder anderen mechanischen Einflüssen, Verschmutzung und Feuchtigkeitseinwirkung ausgesetzt ist. Wir empfehlen die Verwendung von selbstklebenden Kaltlaminaten, das mit 5mm Überstand je Seite verklebt werden muß, um ein Eindringen von Feuchtigkeit an den Kanten zu vermeiden.	
<b>Verklebung</b>	Es können alle ebenen und glatten Oberflächen beklebt werden, die trocken und frei von Schmutz, Fett, Silikon u.ä. sind. Die zu beklebende Fläche muß vor der Verklebung auf die Eignung hin geprüft und fachgerecht vorbereitet (gereinigt) werden. Verklebungstemperatur mind. 15°C. Zur Entfernung von SIV wird die Folienoberfläche mit einem Heißluftgebläse erwärmt und vorsichtig vom Untergrund abgezogen.	
<b>Technische Daten</b>	<i>Trägermaterial</i>	monomere Weich-PVC-Folie ~ 100 µm
	<i>Klebstoff</i> <i>Klebkraft</i>	Dispersion frisch ~ 4,5 N / 25mm quer (A.F.E.R.A) nach 24 Std. ~ 12 N / 25mm quer (A.F.E.R.A)
	<i>Abdeckpapier</i>	Silikonpapier
	<i>Papierdicke</i> <i>Verbunddicke</i>	~ 145µm ~ 310µm
	<i>Abmessung</i>	Formate DIN A4 DIN A3
	<b>Lagerung</b>	Bögen nach jedem Gebrauch aus dem Drucker entnehmen und in der verschlossenen Originalverpackung kühl und trocken lagern.
<b>Entsorgung</b>	Folienreste können als Gewerbemüll thermisch entsorgt werden. Hierbei müssen jedoch die jeweils gültigen kommunalen Bestimmungen der Entsorgungsbetriebe verbindlich beachtet werden.	